

## Монтаж деревянной мозаики «Tarsi» коллекции «Intarsia»

➤ Прежде чем монтировать деревянную мозаику, необходимо её распаковать и выдержать в том помещении, где она будет установлена, не менее суток с целью адаптации (акклиматизации) к существующему климату помещения.

➤ Предварительно необходимо сделать «сухую» раскладку мозаики и разметку облицовываемой поверхности. Это необходимо, чтобы точно определить месторасположение элементов и стыки модулей деревянной мозаики, а также убедиться в цветовом соответствии. В случае необходимости подрезки деталей, части элементов должны располагаться по краям или во внутренних углах – в незаметных частях. При наличии наружных углов раскладка начинается с них.

➤ На прогрунтованную, сухую, твёрдую, ровную, чистую без трещин, надломов и пыли поверхность поэтапно нанести равномерным слоем эпоксидный двухкомпонентный полиуретановый клей (например: LITOKOL LITOELASTIC, BOSTIK TARBICOL PU-2K) гребёнкой 2,5-3 мм. (расход 800-1000 г/м<sup>2</sup>)

➤ Уложить модуль деревянной мозаики Tarsi по свежему клеевому слою, плотно прижимая его к облицовываемой поверхности (предотвращать выход клея сквозь швы мозаики). С целью обеспечения одинакового расстояния между швами модулей, используйте специальные дистанционные вставки (крестики для укладки плитки – 2,0 мм).

**ВАЖНО** элементы мозаики в коллекции «Матрица» расположены в шахматной раскладке по структуре дерева, тем самым для достижения необходимого результата композиции при укладке модулей необходимо соблюсти шахматное расположение элементов по волокнам.

➤ Дождавшись полного высыхания клея (примерно сутки), поэтапно заполнить швы эпоксидной затирочной смесью Litokol (или KERAKOLL) снизу вверх, поперек швам (расход 800-1000 г/м<sup>2</sup>).

**ВАЖНО** не запоздать по времени с очисткой поверхности деревянной мозаики Tarsi от затирки, поэтому заполняйте швы деревянной мозаики небольшими участками (например 0,5-1 м<sup>2</sup>).

➤ Остатки затирки с поверхности деревянной мозаики удаляют с помощью шпателя затем по диагонали целлюлозной губкой Litokol для эпоксидной затирки. Тщательнее промывайте губку в ведре с теплой водой после каждого раза (при необходимости меняйте воду в ведре). Губка должна быть слегка влажной и чистой, но ни в коем случае мокрой. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не вымыть затирку из швов.

**ВАЖНО** для удаления остатков и разводов от затирочной смеси на лицевой стороне деревянной мозаики Tarsi используйте специальное средство LITONET и чистую влажную ветошь.

Контакты технического специалиста:

8 (495) 297-12-58

8 (926) 745-43-48

